

MasterX SEED 100

(Anciennement X SEED 100)



EN 934.2

Marque NF
cf. Rp NF 085

Accélérateur de durcissement

Composant essentiel du concept Crystal Speed Hardening™

Description

Le MasterX SEED 100 est une suspension de nanoparticules de CSH de synthèse (Calcium Silicate Hydrate) stabilisés en phase dormante.

Cette technologie unique et innovante a été spécialement mise au point pour développer au maximum le processus d'hydratation du ciment à jeune âge. Ainsi, la croissance cristalline des silicates hydratés est fortement augmentée. Le MasterX SEED 100 accélère le durcissement du béton à toutes températures.

Grâce à son mode d'action unique et contrairement aux accélérateurs traditionnels, le MasterX SEED 100 amplifie et étend le phénomène de cristallisation du CSH entre les grains de ciment (pas d'effet barrière) ; le développement des résistances mécaniques est accéléré sans aucune modification de la microstructure du béton.

Crystal Speed Hardening™ :

Le MasterX SEED 100 est un composant essentiel du concept Crystal Speed Hardening™ de BASF.

Crystal Speed Hardening traduit les bénéfices apportés par la technologie révolutionnaire des X-SEED :

- Efficacité et optimisation des Process
- Réduction de l'énergie
- Optimisation des matériaux
- Constructions de haute qualité

Ce concept est un véritable levier de performance, il permet d'améliorer significativement toutes les solutions techniques actuelles. Il contribue, entre autre, à des objectifs de constructions durables.

Domaines d'application

Le MasterX SEED 100 est adapté à tous types de bétons où l'on recherche de hautes résistances initiales :

- Bétons mis en place par temps froid
- Bétons nécessitant un décoffrage rapide
- Bétons prêts à l'emploi
- Dallages industriels
- Bétons préfabriqués avec ou sans étuvage

Propriétés

Le MasterX SEED 100 apporte les bénéfices suivants :

- Accélération des résistances à jeune âge à basse

température

- Accélération des résistances à jeune âge à température ambiante et hautes températures (béton étuvé)
- Forte accélération des ciments recomposés (CEM II, CEM III...)
- Optimisation des dosages en ciment
- Possibilité d'augmenter la part d'additions minérales (fillers, cendres volantes, laitier)
- Ajustement flexible des capacités de production
- Augmentation des cycles de production (double, triple rotation)
- Optimisation de l'utilisation des coffrages par un démoulage plus précoce
- Optimisation voire élimination de l'étuvage
- Diminution du risque de formation d'étringite différée (baisse de la T° d'étuvage)

Mode d'emploi

Pour une efficacité optimale, le MasterX SEED 100 doit être incorporé dans l'eau de gâchage, idéalement avant le plastifiant ou le superplastifiant.

Le MasterX SEED 100 ne modifie pas fondamentalement la plasticité des bétons et leur temps d'ouvrabilité. Toutefois dans certains cas, un léger effet fluidifiant peut être observé.

Dosage

Plage d'utilisation :

0,5 à 5 % du poids du liant soit 0,44 à 4,42 L pour 100 kg de ciment

Compatibilité

Le MasterX SEED 100 est compatible avec les plastifiants MasterPozzolith, MasterPolyheed et les superplastifiants MasterGlenium, MasterGlenium SKY et MasterGlenium ACE.

MasterX SEED 100

(Anciennement X SEED 100)

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Blanc
Masse volumique	1,13 ± 0,03 g/cm ³
pH	11.0 ± 1
Teneur en chlorure	< 0,1%
Extrait sec	20 ± 2 %
Na ₂ O eq	≤ 4,5 %
Transport	non classé
Etiquetage	pas de symbole exigé

Stockage

Durée de vie	9 mois
Stockage	dans son emballage d'origine hermétiquement fermé à une température comprise entre + 5° C et + 35° C
Conditionnement	Le MasterX SEED 100 est disponible en bidon de 10 L, fût de 210 L, container de 1000 L et vrac.

BASF France SAS - Division Construction Chemicals a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

BASF France SAS - Division Construction Chemicals
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes - Lisses - 91017 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 50 00 Fax : 01 60 86 06 32 www.master-builders-solutions.basf.com

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF France SAS - Division Construction France.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contacter votre chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.